

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

50% Poliéster / 50% Algodón

COMPOSICIÓN	50% Pol. 50% Alg.
LIGAMENTO	1:1
PESO METRO CUADRADO	120 Grs. \pm 3%
DENSIDAD URDIMBRE	32 H/Cm.
DENSIDAD TRAMA	24 P/Cm.
TÍTULO HILO URDIMBRE	26,08 N.CAT
TÍTULO HILO TRAMA	26,32 N.CAT
RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE	63,84 Kg \pm 3%
RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA	32,79 Kg \pm 3%
ANCHO TEJIDO ACABADO	1,61 Cm.
ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO	0 %
ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO	-0,5 %
ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO	-2 %
ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO	-1 %
PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000)	3-4 ISO
SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO	4-5/4-5 ISO
SOLIDED TINTURA A LA LUZ	4-5 ISO
SOLIDED AL SUDOR	4-5/4 ISO
SOLIDED AL AGUA	4-5/4 ISO
SOLIDED TINTURA AL LAVADO	4-5/4 ISO
SOLIDED ROCE HÚMEDO	4 ISO
SOLIDED ROCE SECO	4-5 ISO
SOLIDED LIMPIEZA EN SECO	4-5/4-5 ISO



4-5



4-5



4-5



4-5

COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

TALLAS

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 T-Especial