

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

## 65% Poliéster / 35% Algodón

COMPOSICIÓN	65% Pol. 35% Alg.
LIGAMENTO	2:1
PESO METRO CUADRADO	175 Grs. $\pm$ 3%
DENSIDAD URDIMBRE	44 H/Cm.
DENSIDAD TRAMA	24 P/Cm.
TÍTULO HILO URDIMBRE	24 l/c
TÍTULO HILO TRAMA	150 Derniers
RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE	91,66 Kg $\pm$ 3%
RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA	68,98 Kg $\pm$ 3%
ANCHO TEJIDO ACABADO	1,60-1,62 Cm.
ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL PLANCHADO	1 %
ENCOGIMIENTO TRAMA AL PLANCHADO	0 %
ENCOGIMIENTO URDIMBRE AL LAVADO	1,6%
ENCOGIMIENTO TRAMA AL LAVADO	0 %
PROPESIÓN AL PILLING (CICLOS 36.000)	4 ISO
SOLIDED TINTURA AL PLANCHADO	4-5 ISO
SOLIDED TINTURA A LA LUZ	5 ISO
SOLIDED AL SUDOR	4-5 ISO
SOLIDED AL AGUA	4-5 ISO
SOLIDED TINTURA AL LAVADO	4-5 ISO
SOLIDED ROCE HÚMEDO	4 ISO
SOLIDED ROCE SECO	4-5 ISO
SOLIDED LIMPIEZA EN SECO	4-5 ISO



4-5



4-5



4-5



4-5

## COLORES

Según Carta de Colores

Pruebas realizadas bajo la Normativa vigente ISO

## TALLAS

P

M

G

SG